

## ELEKTRODY BÖHLER SAS 4-A 2.5X350MM



Rutilová v jádře legovaná elektroda pro druhově stejné oceli a feritické 13 % Cr oceli. Hladké sváry s plynulým přechodem, excelentní svařitelnost střídavým proudem, výborná ovladatelnost v polohách, odolnost trhlinám za tepla, samoodstranitelná struska, obal necitlivý na vlhkost.

Prodáváme i po jednotlivých kusech.

**Objednací číslo:** 78010668

**Výrobce:** BOHLER voestalpine

**5 102,00 Kč**  
4 216,80 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	1 004,00	1 215,00
Prodej na celá balení (4.2 kg):	balení	4 216,80	5 102,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	21,62	26,16

### Kompletní popis:

Rutilová v jádře legovaná elektroda pro druhově stejné oceli a feritické 13 % Cr oceli. Hladké sváry s plynulým přechodem, excelentní svařitelnost střídavým proudem, výborná ovladatelnost v polohách, odolnost trhlinám za tepla, samoodstranitelná struska, obal necitlivý na vlhkost.

**U elektrod prodávaných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.**

Chemické složení svárového kovu:

C 0,03%, Si 0,8%, Mn 0,8%, Cr 19,5%, Ni 10,0%, Nb +, Fe základ

Mechanické hodnoty při běžné teplotě:

Rm 550 N/mm<sup>2</sup>, Re 390 N/mm<sup>2</sup>, A5 30 %, Kv 47 J/ 20°C, Kv 32 J/-120°C

Norma:

E 19 12 3 Nb R 3 2

E318-17

Svařovací proud:

=+ / ~

Vhodná pro:

Ocel 1.4571, 1.4580, 1.4401, 1.4581, 1.4437, 1.4583, 1.4436, AISI 316L, 316Ti, 316Cb

Certifikace:

Schválení TÜV-D, TÜV-A, DB , ÖBB, LTSS, VUZ, SEPROZ, CE, NAKS

Baleno v plechových tubách 4.2kg (cca 195ks), v kartonu 3 tuby. Prodáváme i na jednotlivé kusy.

Fotografie ilustrativní!

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 16.05.2026