

## NEHOŘLAVÁ KRYCÍ LÁTKA 1850 / MD550 2X2M ESAB

Nehořlavá krycí látka se skleněným vláknem je určena pro ochranu před menšími jiskrami a rozstříkem. Optimální použití v poloze 15. Maximální teplota je 550°C, hmotnost 580 g/m<sup>2</sup>, barva bronzová.



**Objednací číslo:** 0700008024

**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

**1 637,00 Kč**

1 353,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Nehořlavá krycí látka se skleněným vláknem je určena pro ochranu před menšími jiskrami a rozstříkem. Optimální použití v poloze 15. Maximální teplota je 550°C, hmotnost 580 g/m<sup>2</sup>, barva bronzová.

**Pouze na objednání - termín dodání cca 1-3 týdny (termín se může lišit z důvodu dostupnosti u dodavatele)**

Nehořlavé krycí látky ESAB jsou vyrobeny z tepelně odolných a žáruvzdorných materiálů. Tyto krycí látky zajišťují výbornou ochranu proti brusným/svařovacími jiskrám, trusce a částicím roztaveného kovu. ESAB nabízí širokou řadu krycích látek různých vlastností a velikostí. Krycí látky jsou barevně rozlišeny.

Při výběru vhodné krycí látky pro potřebné aplikace, musí být dodrženy tyto podmínky:

- **POLOHA NEHOŘLAVÝCH LÁTEK:** dopadají-li jiskry na krycí látku položenou horizontálně, působí velmi intenzivně na materiál, proto je nutné použít silnější více žáruvzdorný materiál.
- **PRACOVNÍ APLIKACE:** broušení, pájení a lehčí výroba vyžadující méně žáruvzdorný materiál, avšak náročné svařování nebo dělení, se vznikem částic taveného kovu, vyžadují odolnější krycí látky.
- **FLEXIBILITA LÁTKY:** váha krycí látky je dána její přizpůsobivostí. Krycí látku nižší váze je možné použít k ochraně malých předmětů a komponentů, které je nutné přikrýt.

### == TECHNICKÁ DATA / VOLBA KRYCÍCH LÁTEK ==

Materiál: Skelné vlákno  
Struktura: Textura  
Hustota: 580 g/m<sup>2</sup>  
Tloušťka: 0,75 mm  
Odolnost vůči vysokým teplotám: 500 °C  
Krátkodobá odolnost: 550 °C  
Teplota tání: 800 °C  
Barva: bronzová  
Horizontální použití: Spíše nedoporučováno  
Vertikální aplikace: Velmi vhodné  
Broušení: Velmi vhodné  
Středně těžké aplikace: Velmi vhodné  
Těžká aplikace: Nedoporučováno  
Izolace/Nízká teplota: Velmi vhodné  
Automobilový průmysl: Vhodné

ESAB DOPORUČUJE OTESTOVAT MATERIÁL PŘED ZAČÁTKEM PRACOVNÍ OPERACE

= DOPORUČENÍ: =

- » Před použitím proveďte test
- » Nejlepší ochrany dosáhnete použitím několika vrstev materiálu
- » Krycí látky by měly být nejméně v úhlu 15° ke svařovanému místu

► POZNÁMKA: Krycí látky se používají k mnoha vařovacím aplikacím a tudíž ESAB nemá zodpovědnost za dobu životnosti materiálu. Uživatel je zodpovědný za správný výběr materiálu krycí látky.

Jiné rozměry:

[2x1 m](#)

[1x25 m](#)